



צבע סיד סינתטי איכותי על בסיס מים בעל גימור נאה וחלק.
לשימוש פנימי בלבד.
נושא תו תקן ישראלי 1637. תו ירוק.

תכונות: צבע פנימי, בעל לובן משופר, כושר התחברות טוב לתשתית, כיסוי מעולה, ללא עופרת וכרומטים. בעל ת"י ישראלי 1637 ותו תקן ירוק

שימושים: לצביעה ולחידוש של קירות ותקרות פנימיים

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-700

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 8-9 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "הכנת השטח ומערכת הצבע"

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : שעה | המתנה בין שכבות: שעתים | ייבוש סופי : 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
5 ליטר	80

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידים או צבועים: הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש לקבלת משטח חלק ונקו מאבק. צבעו שכבה ראשונה של פוליסיד מדולל ב 20%-15% מים. צבעו שכבה שניה ושלישית פוליסיד מדולל 10%-15% מים. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים חדשים לא צבועים: שייפו את פני השטח בנייר לטש לקבלת משטח חלק ונקו מאבק. צבעו שכבת יד ראשונה או טמבורפיל והמתינו לייבוש. צבעו 2-3 שכבות פוליסיד. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. **צביעה ברולר:** לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי של הקיר וסיימו בגלילה קלה בצורת שתי וערב

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל- 30 מעלות

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין בהוראות הדפיים הטכניים של כל מוצר הנזכר בהכנת השטח או באופן הצביעה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו-65% לחות יחסית
ת"י 1637, תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.